

01.01.2025

Thermo Top P (-40° C)

Permanent

Materialcode: 2073

OBERMATERIAL

Bezeichnung	Thermo Top P (-40° C) permanent		
Rohmaterial	1901011		
Haftverbund	Rollen		
Produkt	Ein beidseitig schutzgestrichenes Druckpapier mit Standardwärmeempfindlichkeit, ohne Chemikalien auf Bisphenol-A-Basis hergestellt. Das Basispapier ist aus FSC™ (mix Credit) zertifiziertem Zellstoff hergestellt.		
Einsatz	Entwickelt für zahlreiche Anwendungen im industriellen Bereich, wie die Etikettierung vorverpackter Lebensmittel, die eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Pflanzenöl und Wasser erfordern.		

Kenndaten

Flächengewicht	75	g/m ²	ISO 536
Dicke	74	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	4.70	kN/m	ISO 1924/2 min
Verhalten auf Zug, quer	2.30	kN/m	ISO 1924/2 min
Helligkeit	93	%	ISO 2470/3
Farbe des Druckbildes	Schwarz		
Lesbarkeit	Sichtbarer Rotlichtbereich (bis zu 650 nm Wellenlänge).		
Thermodirekt	Druckgeschwindigkeit bei Thermodirektdruckverfahren bis zu 200 mm/s.		
Druckgeschwindigkeit			
Optische Dichte	Direkter Thermodruck 1.20 (min)		

Bedruckbarkeit	Geeignet für Thermodirekt-, UV- und wasserbasierten Flexodruck, UV-Hochdruck und UV-Offsetdruck.
-----------------------	--

Zusätzliche Information	Druckgeschwindigkeit bei Thermodirektdruckverfahren bis zu 200 mm/s (einfache Etiketten).
--------------------------------	---

Lagerung	Die Lagerung sollte bei gleichbleibender Konditionen (23° C, RH 50%) und im Dunkeln erfolgen. Starke Sonneneinstrahlung oder künstliches Licht sollten vermieden werden. Aggressive Chemikalien sollten vermieden werden.
-----------------	---

KLEBER

Kleber	Permanent
Typ	Starker, permanenter Universalkleber.
Zusammensetzung	Schmelzkleber auf Kautschukbasis.
Einsatz	Entwickelt für den Einsatz in kalter Umgebung, besonders geeignet für die Etikettierung feuchter Oberflächen oder Anwendungen, die eine hohe Anfangshaftung erfordern. Gute Niedrigtemperatur-eigenschaften nach dem Etikettieren. Sehr gute Haftung auf apolaren Oberflächen. Gute Haftung auf Karton für Kühl- und Tiefkühlanwendungen.

Kenndaten

Anfangshaftung min.	25	N/25mm FTM 9
Etikettiertemperatur	-5	°C
Einsatztemperatur min.	-40	°C
Einsatztemperatur max.	50	°C

Einschränkungen Vor der Verwendung auf stark gewölbten Oberflächen ist ein Vortest erforderlich.

Freigaben Bei Etikettieranwendungen im Lebensmittelbereich wenden Sie sich für die Konformitätserklärung (Doc) und weitere Informationen zur Konformität bitte an Ihren Ansprechpartner bei Carl Valentin.

TRÄGERMATERIAL

Bezeichnung	HONEY GLASSINE 65
Produkt	Gelbe Standardqualität, oberflächengeleimt, holzfrei, satiniert, transparent.
Einsatz	Entwickelt für alle Rollenanwendungen sowie geeignet für automatische Spendersysteme.

Kenndaten

Flächengewicht	57	g/m ²	ISO 536
Dicke	51	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	6.2	kN/m	ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	2.3	kN/m	ISO 1924
Transparenz	49	%	DIN 53147

Haltbarkeit Ab dem Produktionsdatum: 12 Monate, nach den von FINAT definierten Lagerbedingungen (+20 bis 25° C sowie 40-50 % Rf.). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit wird die Dauer der Haltbarkeit verkürzen.

Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit. Sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von Carl Valentin verkauft. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen
Phone + 49 7720 9712-0
info@carl-valentin.de
www.carl-valentin.de

